



Wallint® optiflex è una membrana impermeabile all'acqua e all'aria. Dotata di un valore Sd variabile per applicazioni su vari tipi di tetto. Il fattore di resistenza al vapore infatti varia e si regola con l'umidità dell'ambiente: in ambienti secchi il valore Sd sale fino a 4,5m mentre in ambienti umidi si riduce fino a 0,2m (per garantire che elementi costruttivi umidi riescano ad asciugarsi anche attraverso la membrana).

Vantaggi del prodotto

- Altamente flessibile per un'applicazione anche in angoli e sezioni di costruzione critici
- Il rinforzo in feltro assicura alta stabilità dimensionale
- Superficie ottimizzata per garantire una perfetta applicazione di nastri anche in condizioni umide
- Colorazione trasparente per facilitare la posa su travi e travetti.

Campo di applicazione

Va posata verso l'interno della abitazione, anche sotto la costruzione portante, per garantire una asciugatura ottimale degli elementi costruttivi.

Composizione materiale

Membrana a 2 strati con feltro e membrana con valore Sd variabile.

Dimensione rotolo

50 x 1,5 m (75 m²)

Confezione

20 rotoli/bancale (1.500 m²)

Codice articolo

KL00144

Certificati

- Certificato CE

DATI TECNICI



Peso/massa areica (EN 1849-2)	90 g/m ²	
Spessore membrana	0,3 mm	
Valore Sd (EN 12572)	0,2 m – 4,5 m	
Reazione al fuoco (EN 13501-1, EN 11925-2)	E	
Colonna d'acqua (EN 20811)	>2.000 mm	
Resistenza alla penetrazione d'acqua (EN 1928)	W1	
Resistenza passaggio d'aria	<0,1 m ³ /m ² h50Pa	
Resistenza alla trazione long./trasv. (EN 12311-1)	160 N/5cm	150 N/5cm
Resistenza lacerazione long./trasv. (EN 12310-1)	130 N	130 N
Resistenza alla temperatura	-40°C a +80°C	
Conducibilità termica	λ=0,23	
Classe massa areica (UNI 11470)	D	
Classe resistenza lacerazione (UNI 11470)	R1	
Resistenza raggi UV (EN13859-1)	4 mesi	
Utilizzabile come copertura provvisoria	2 settimane	

NOTA: Tutti i valori indicati sono testati secondo la norma europea EN 13859-1: 2005 (Membrane flessibili per impermeabilizzazione) TS-09#60IT-0816. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Klöber Italia si riserva il diritto di apportare variazioni o aggiunte a qualsiasi specifica senza preavviso. I marchi costituiti dal simbolo "®" in qualsiasi loro rappresentazione, sono marchi registrati da Klöber GmbH.