



Wallint® T100 SK² ha due nastri acrilici adesivi laterali. L'incollaggio dei due nastri crea una giunzione sicura contro il passaggio dell'aria e del vento riducendo le dispersioni termiche.

- Le versioni SK² creano una giunzione adesiva perfetta.
- I nastri di protezione garantiscono una posa anche in condizioni estreme (umidità, temperature basse).

Wallint® T100 SK² è una barriera a vapore, a 3 strati, per ambienti con un alto tasso di umidità interna.

Vantaggi del prodotto

- Diminuisce i problemi derivanti dalla condensa
- Protegge l'isolante
- Ideale per ambienti con alto rischio di condensa

Campo di applicazione

Wallint® T100 SK² è adatto per coperture di edifici con elevata produzione di vapore e/o elevato tasso di umidità interna.

Composizione materiale

Freno a vapore a 3 strati, composto da 2 strati esterni protettivi idrofobizzati in polipropilene (superiore ed inferiore) e film in poliolefina.

Dimensione rotolo

50 x 1,5 m (75 m²)

Confezione

50 rotoli/bancale (3750m²)

Codice articolo

KL 00054

Certificati

- Certificato CE

DATI TECNICI



Peso/massa areica (EN 1849-2)	145 g/m ²	
Spessore membrana	0,45 mm	
Valore S _d (EN 12572)	100 m	
Reazione al fuoco (EN 13501-1, EN 11925-2)	E	
Colonna d'acqua (EN 20811)	> 2500 mm	
Resistenza alla penetrazione d'acqua (EN 1928)	W1	
Resistenza passaggio d'aria	< 0,1 m ³ /m ² h 50 Pa	
Resistenza alla Trazione long./trasv. (EN 12311-1)	950 N/50mm	700 N/50mm
Resistenza lacerazione long./trasv. (EN 12310-1)	280 N	280 N
Resistenza alla temperatura	-40°C a +80°C	
Conducibilità termica	λ=0,23	
Classe massa areica (UNI 11470)	B	
Classe resistenza lacerazione (UNI 11470)	R3	
Resistenza raggi UV (EN13859-1)	4 mesi	
Utilizzabile come copertura provvisoria	4 settimane	

NOTA: Tutti i valori indicati sono testati secondo la norma europea EN 13859-1: 2005 (Membrane flessibili per impermeabilizzazione)

TS-09#55-IT-1016. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Klöber Italia si riserva il diritto di apportare variazioni o aggiunte a qualsiasi specifica senza preavviso. I marchi costituiti dal simbolo "®" in qualsiasi loro rappresentazione, sono marchi registrati da Klöber GmbH.